

VOORSCHRIFT HERSTEL CONCEPT II+ EN III MET HYDROLUX TOPCOAT

Dit advies geldt voor herstel van beschadigingen op de bouwplaats van gevelementen en deuren die in de timmerfabriek zijn afgewerkt met een dekkend of transparant aflaksysteem op basis van Hydrolux Topcoat.

Herstelwerk binnen en buitenzijde

Kale delen en beschadigingen bijwerken tot de oorspronkelijke droge laagdikte van 150 Mu met 2 tot 3 lagen Hydrotop in dezelfde glansgraad als de Hydrolux Topcoat. Per laag dient ongeveer 100 Mu nat te worden aangebracht.

Oppervlakkige beschadigingen bijwerken met een laag Hydrotop in dezelfde kleur en glansgraad als de Hydrolux Topcoat.

Hydrotop is gebaseerd op hetzelfde bindmiddel en pigment als de industriële aflak Hydrolux Topcoat. Hierdoor zal kleur- en glansbehoud vergelijkbaar zijn wanneer delen lokaal worden bijgewerkt.

Hydrotop is verkrijgbaar in dezelfde glansgraden als de Hydrolux Topcoat met de volgende artikel nummers:

11-0139: Hydrotop GL (glans)

11-0140: Hydrotop SG (semigloss)

11-0141: Hydrotop SM (semimat)

Anker Stuy Coatings
Hellingwal 1
8407 EM Terwispe
Tel. (+31) 0513 465 000
info@ankerstuy.nl



www.ankerstuyshop.nl

